



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
 電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
 傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
 傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 245-HS

TOHMIDE 245-HS 為聚醯胺系環氧樹脂用硬化劑，它的黏度低，其硬化速度較 TOHMIDE 245 快，與環氧樹脂的混合比適中，其硬化物稍具柔軟性，耐水性及耐藥品性佳。主要用途為裡塗劑、注型、床材、接著劑。

1. 規格

外觀	: 褐色的黏稠液體
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 600 ~ 1,000
胺價 (JIS)	: 460 ± 15
色數 (Gardner)	: 13 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.95
基準配合當量	: 90

2. 適當配合量

對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 45 ~ 55 部。

3. 硬化特性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 23°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑	100 / 50
最高發熱時間 (分)	
最高發熱溫度 (°C)	
膠化時間 (分)	

(使用 PE 杯)