



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
 電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
 傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
 傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE 2010

KINGCURE 2010 為常溫硬化型環氧樹脂用硬化劑，此變性的脂肪族胺類硬化劑具有低黏度、硬化速度快等特性。與環氧樹脂形成的硬化物表面平滑、光亮、接著強度佳、耐化學藥品性佳。適用於大型水泥管之裡塗、無溶劑型流展地板、管路及儲槽裡塗劑、接著劑等。

1. 規格

外觀：微黃色液體
 黏度(mPa·s / 25°C)：1,200 ~ 2,000
 胺價 (JIS)：415 ± 20
 色數 (Grander)：4 以下
 比重 (25 / 25°C)：0.96
 基準配合當量：82

2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 35~50 部

3. 硬化時間

環氧樹脂：使用環氧當量約 190 之 bisphenol-A 型環氧樹脂
 混合比：環氧樹脂/ KINGCURE 2010 = 100 / 35
 混合量：100 g
 溫度：24°C

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑	80/20
最高發熱時間 (分)	13
最高發熱溫度 (°C)	189