



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## KINGCURE X-166K

KINGCURE X-166K 為低黏度變性脂肪族聚醯胺系的環氧樹脂硬化劑，因其黏度低，易施工，其在低溫高濕環境下，塗膜光澤性特優，可適用於無溶劑型的塗料，流展地板。

### 1. 規格

外觀	: 低黏度淡黃色之液體
黏度 (mPa·s / 25°C )	: 80 ~ 150
胺價 (JIS )	: 310 ±20
色數 (Grander )	: 5 以下
比重 (25 / 25°C )	: 1.04
基準配合當量	: 95

### 2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 40 ~ 60 部。

### 3. 硬化特性

硬化發熱性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 23°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑		100 / 50	
最高發熱時間 (分)		30	
最高發熱溫度 (°C)		185	
膠化時間 (分)		25	