



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE X-2001

KINGCURE X-2001 為 MannichType 環氧樹脂硬化劑，在低溫或高濕度下之硬化性質特優，可配合 Amidoamine 或 Polyamide 供新舊水泥之接著用。

1. 規格

外觀	: 淡黃色之液體
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 1,200 ~ 2,500
胺價 (JIS)	: 420 ± 20
色數 (Grander)	: 8 以下.
比重 (25 / 25°C)	: 1.11
基準配合當量	: 80

2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 35 ~ 50 部。

3. 硬化特性

硬化發熱性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 23°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑		70/ 30	
最高發熱時間 (分)		14	
最高發熱溫度 (°C)		187	
膠化時間 (分)		10	