



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

FUJICURE 4030

FUJICURE4030 是溶劑稀釋變性芳香族胺系環氧樹脂塗料(如煤焦油-環氧樹脂，色漆用之硬化劑，其硬化薄膜具有高度的硬化特性且具有優越的耐化學性，可與液狀及固形之環氧樹脂使用於塗料方面，與煤焦油混合使用，在低溫及有濕氣時具有優異之硬化性、造模性與密接性，低溫下亦可硬化。

1. 規格

外觀	: 淡黃色的黏稠液體
樹脂含量 (%)	: 68 ± 2
溶液黏度 (Gardner-Hold/25°C)	: Z ~ Z ₃
胺價 (JIS)	: 200 ± 10
色數 (Gardner)	: 7 以下.
理論活性氫當量	: 160
溶劑組成(比例)	: 二甲苯 / 異丁醇 = 70/30

2. 適當配合量

2-1、對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 70 ~ 100 部。

2-2、對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 25~ 40 部。