



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 150-50

KINGMIDE 150-50 是由聚合脂肪酸及聚胺類所合成的聚醯胺類環氧樹脂用硬化劑，因其組成份為高分子量，在常溫時為半固體狀。然而為了實際應用及處理上的方便，在出廠前已在製程中將其溶解。因此 KINGMIDE 150-50 為固成份 50 % 之樹脂。當與環氧樹脂形成硬化薄膜時，不僅具有良好的柔韌性、黏附性，同時耐水性及耐鹼性也非常良好，可應用於耐腐蝕性用的重防蝕底塗料。

1. 規格

外觀	: 黃褐色黏稠液體
樹脂含量 (%)	: 50 ± 2
溶液黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: S ~ W
胺價 (JIS)	: 48 ± 5
色數 (Gardner)	: 9 以下
理論活性氫當量	: 950
溶劑組成 (比例)	: 二甲苯/異丁醇 = 70/30

2. 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 160 ~ 220 部。