



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## KINGMIDE 305-31MI

KINGMIDE 305-31MI 是溶劑稀釋聚醯胺系衍生之環氧樹脂塗料（如煤焦油，鋅粉底漆）用之硬化劑，與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時，不僅具有良好的柔韌性、黏著性，同時耐水性及耐鹼性也非常良好，可應用於工業用、船舶、及土木建築等重防蝕底塗料。

### 1. 規格

外觀	: 淡黃褐色液體
樹脂含量 (%)	: 31 ± 2
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: < A
胺價 (JIS)	: 75 ± 10
色數 (Gardner)	: 6 以下
理論活性氫當量	: 560
溶劑組成(比例)	: 異丁醇/甲基異丁基酮 = 60/40

### 2. 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 90 ~ 120 部。