



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## KINGMIDE 305-50

KINGMIDE 305-50 是溶劑稀釋無環聚胺系衍生之環氧樹脂塗料(如煤焦油, 鋅粉底漆) 用之硬化劑, 當與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時, 不僅具有良好的柔韌性、黏著性, 同時耐水性及耐鹼性也非常良好, 可應用於工業用、船舶、及土木建築等重防蝕底塗料。

### 1. 規格

外觀	: 黃褐色液體
樹脂含量 (%)	: $50 \pm 2$
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: C ~ H
胺價 (JIS)	: $120 \pm 20$
色數 (Gardner)	: 9.以下
理論活性氫當量	: 360
溶劑組成 (比例)	: 二甲苯/異丁醇 = 70/30

### 2. 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 70 ~ 90 部。