



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 305-70

KINGMIDE 305-70 是溶劑稀釋無環聚胺系衍生之環氧樹脂塗料(如煤焦油, 鋅粉底漆) 用之硬化劑, 當與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時, 不僅具有良好的柔韌性、黏著性, 同時耐水性及耐鹼性也非常良好, 可應用於工業用、船舶、及土木建築等重防蝕底塗料。

1. 規格

外觀	: 黃褐色黏稠液體
樹脂含量 (%)	: 70 ± 2
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: W ~ Z
胺價 (JIS)	: 170 ± 10
色數 (Gardner)	: 9 以下
理論活性氫當量	: 250
溶劑組成 (比例)	: 二甲苯/異丁醇 = 70/30

2. 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 40 ~ 60 部。