



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
傳真: 886-7-6976993 (業務) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
傳真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 305-70X

KINGMIDE 305-70X 是溶劑稀釋無環聚胺系衍生之環氧樹脂塗料（如煤焦油，鋅粉底漆）用之硬化劑，當與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時，不僅具有良好的柔韌性、黏著性，同時耐水性及耐鹼性也非常良好，可應用於工業用、船舶、及土木建築等重防蝕底塗料。

### 1. 規格

外觀	: 黃褐色黏稠液體
樹脂含量 (%)	: $70 \pm 2$
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: T ~ W
胺價 (JIS)	: $170 \pm 10$
色數 (Gardner)	: 9 以下
理論活性氫當量	: 250
溶劑組成 (比例)	: 二甲苯=100

### 2. 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 40 ~ 60 部。