



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 423-HPP

KINGMIDE 423-HPP 為溶劑稀釋型變性聚醯胺系環氧樹脂塗料用之硬化劑，當與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時，不僅具有良好的柔韌性、黏著性，同時耐水性及耐鹼性也非常良好，可應用於工業用、船舶、及土木建築等重防蝕底塗料。

1. 規格

外觀	: 黃褐色液體
樹脂含量 (%)	: 60 ± 2
溶液黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: U~ Y
胺價 (JIS)	: 130 ± 20
色數 (Gardner)	: 9 以下
理論活性氫當量	: 320
溶劑組成份(Wt %)	: 二甲苯/異丁醇(80/20)

2. 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 60~80 部。

3. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，並遠離火源處，並儲存在乾燥的地方。