



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 213-A

TOHMIDE 213-A 是溶劑稀釋型之變性聚醯胺環氧樹脂用硬化劑，當與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時，硬化薄膜不僅俱有快速乾燥的特性，同時亦俱有優良的耐化學藥品性質，良好的柔韌性、黏著性，同時耐水性及耐鹼性也非常良好，可應用於工業用、船舶、及土木建築等塗料。

1. 規格

外觀	: 黃褐色液體
溶液黏度 (Gardner-Holdt /25°C)	: T ~ Y
樹脂含量 (%)	: 50 ± 2
胺價 (JIS)	: 90 ± 10
色數 (Gardner)	: 9 以下
理論活性氫當量	: 500
溶劑組成 (比例)	: 二甲苯/異丁醇 = 70/ : 30

· 適當配合量

對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 70 ~ 100 部。