



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## TOHMIDE 441-A

TOHMIDE 441-A 為溶劑型變性聚醯胺環氧樹脂用硬化劑，當與高分子量型環氧樹脂混合形成硬化薄膜時，薄膜光澤度佳，耐腐蝕性優越，同時亦俱有優良的耐化學藥品性質，良好的柔韌性、黏著性，同時耐水性及耐鹼性也非常良好，可應用於工業用、船舶、及土木建築等塗料。

### 1. 規格

外觀	：黃褐色黏稠液體
黏度 (mPa·s /25°C)	：3,000~6,000
樹脂含量 (%)	：84 ± 2
胺價 (JIS)	：250 ± 15
色數 (Gardner)	：12 以下.
理論活性氫當量	：180
溶劑組成(比例)	：乙醇 100%

### 2. 適當配合量

2-1 對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 20 ~ 40 部。

2-2 對環氧當量 490 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 80 ~ 100 部。



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)