



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 321

KINGMIDE 321 為高分子量型聚醯胺系之環氧樹脂用硬化劑，與環氧樹脂形成硬化物具有相當的之柔韌性與接著性，且可操作時間長，可廣泛應用於家庭用及一般工業用之接著劑，土木建築用接著劑，船舶，土木建築關係等高固成分之防蝕用塗料。

1. 規格

外觀	: 黃褐色、黏稠液體
黏度 (mPa · s /40°C)	: 52,000
胺價 (JIS)	: 233
色數 (Gardner)	: 6
基準配合當量	: 140

2. 適當配合量

對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 80~ 100 部。

3. 硬化特性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 23°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑	50 / 50
最高發熱時間 (分)	130
最高發熱溫度 (°C)	40

(使用 PE 杯)

備註:上述數據為參考數據，非正式規範。