



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE E-325

KINGCURE E-325 為變性胺之環氧樹脂用硬化劑，黏度低、可操作性佳，常溫硬化型，此硬化劑色澤淡，柔韌性佳，可適用於無溶劑型的塗料，流展地板，特別在低溫下硬化速度快，塗膜光澤性佳，無白化現象。

1. 規格

外觀	: 淡色低黏度液體
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 30 ~ 50
胺價 (mg-KOH / g)	: 345±30
色數 (Gardner)	: 2 以下
比重(Sp.Gr/25°C)	: 0.97
基準配合當量	: 95

2. 適性配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 45~55 部

3. 硬化特性

硬化發熱性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 24°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑	67 / 33
最高發熱時間 (分)	40
最高發熱溫度 (°C)	148

(使用 PE 杯)

以上數據與資料僅供參考